



# CUREVOX 531

Emülsiyon Esaslı  
Beton Kürü



WhatsApp Uyg. Video

## Özellikleri

- Uygulandığı çimento esaslı yüzeyin nemini korumasına yardımcı olur.
- Rötne ve çatlak oluşma riskini azaltır.
- Etkin ve uzun ömürlüdür.
- Daha sert ve tozmayan bir yüzey sağlar.
- Kolay uygulanabilir.

## Ürün Tanımı

Beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamaları sonrasında uygulanan, yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile karışım suyunun hızlı buharlaşmasını engelleyen, rötreyi ve çatlak oluşma riskini azaltan kür malzemesidir.

## Yüzey Hazırlığı

- Taze beton üzerinde uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerler daha önceden tamir harcı ile "REPAIRVOX 15R" ile tamir yapılmalıdır.
- Taze beton dökülmüş betonun yüzeyinde oluşan sulanmanın kaybolması beklenmelidir.

## Kullanım Alanları

- İç ve dış mekânlarda.
- Beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici kullanılmış zeminlerde.
- Düşük nem, yüksek buharlaşma ve hava akımı koşullarındaki beton dökümlerinde.
- Düşey ve yatay yapı elemanlarının kürlenmesinde kullanılır.

## Uygulama

- Uygulama yapılmadan önce yüzeyin temiz ve düzgün halde olması çok önemlidir. Aksi takdirde betonda yırtılma veya çatlamlar meydana gelecektir.
- Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- Masterlanmış yüzeylere veya kalıplı beton uygulamalarında, kalıpların sökülüp yüzeyin parlaklığını kaybetmesinden sonra, ruloyla veya püskürtme metoduyla uygulanır.



Coverage / **Tüketim**  
0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup>





# CUREVOX 531

Emülsiyon Esaslı  
Beton Kürü



## TÜKETİM

0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup>



TS EN 1504-2  
UYGUNDUR



### Depolama

- 5°C - 35°C arasında güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. En fazla 4 kat istifle, kuru ortamda depolanmalıdır.

### Ambalaj

- 30 Lt bidon & 1 Ton IBC Tank

### Renk

- Beyaz

### Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

BARCODE	ITEM NO	TYPE
643845888343	Bk8343	30 Lt.
643845888305	Bk8305	1 Ton

### Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

### Uygulama Bilgileri

- Görünüm/Renk:
- Tüketim miktarı:
- Uygulanacak Zemin Sıcaklığı:
- Yoğunluk:

Beyaz sıvı  
0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup>  
(+5°C)-(+35°C)  
~1 kg/l

### Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.

### Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- **R38** Cildi tahriş eder.
- **R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- **R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- **S22** Tozları solumayın.
- **S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- **S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,  
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

### VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 ✉ info@voxyk.com

#### Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722  
✉ info@voxyk.com

#### Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016  
✉ Info@voxyk.com

#### Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91  
✉ info@voxchem.com

#### Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39  
✉ info@voxyk.com

#### Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66  
✉ info@voxyk.com

#### Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79  
✉ info@voxyk.com

#### France / STONE

☎ +33 6 48 065821  
✉ info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site