



LEVELVOX 505X

Çift Bileşenli Esnek
Kendinden Yayılan Akıllı Şap



WhatsApp Uyg. Video



Özellikleri

- Yüksek yapışma mukavemetine sahip.
- Büzülme, çatlama ve bozulmaya karşı dayanıklı.
- Aşınmaya karşı dayanıklı.
- Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir.
- Büzülme, çatlama ve bozulma olmaksızın 2,5-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur.

Ürün Tanımı

Çift bileşenli, Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek derecede akışkan 2,5-10 mm arasında uygulanabilen yüzey tesviye şapıdır. Tek başına sadece toz formunda su ile kullanılabilir

Yüzey Hazırlığı


- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Boya, alçı, beton ve varsa yapııştırıcı kalıntıları kazınarak çıkarılmalıdır. Yüzey süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır.
- Varsa bölgesel bozukluklar RepairVox 15R ile tamir edilmelidir.
- Uygulamadan 1 gün önce zemin ıslatılmalıdır.
- Yüzey doygun halde Şeffaf Zemin Astarı ile astarlanmalıdır.
- Yüzey tesviye şapı uygulamasından en az 60 dakika önce inceltmeden şeffaf astar ile 2. kat astarlanmalıdır.

Kullanım Alanları

- PVC, linolyum, laminat-lamine parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.
- Beton ve şap yüzeylerin düzleştirilmesinde kullanılır.
- Mevcut mozaik, doğal taş yüzeylerin düzleştirilmesi ve terazilenmesini sağlar.
- Ağır yaya ve yük trafiğine maruz, depo, antrepo gibi zeminlerde aşınma ve tozumaya karşı dirençli yüzey oluşturur.

Uygulama

- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama yapılacak kısımlar tamir edilmelidir.
- Karışım içerisinde sadece kendi sıvısı kullanılmalıdır. Kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- 22.7 Kg'lık yüzeyel zemin tesviye şapı 10 litre karışım sıvısı ilave edilerek düşük devirli el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır.
- Harç 5 dk dinlenmeye bırakılır ve 1-2 dakika tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan harç zemine dökülür ve yüzeydeki pürüzlerin doldurulması için silme çekilmelidir.
- Tesviye şapı kendiliğinden yayılır.
- Kalınlığı bir mala yardımı ile ayarlanmalıdır.
- Kirpi rulo ile taranarak gazının çıkartılması sağlanır. Çok düzgün yüzeylerde pürüzlendirme gerekir.
- Hazırlanan harç 20 dk içerisinde tüketilmelidir.
- Uygulandıktan 24 saat sonra üzerinde yürünebilir, 24 saat sonra, üzerinde halı, PVC, parke, seramik gibi malzemeler ile kaplanabilir.



Coverage / Tüketim
1.7 kg/m²

Karışım Oranları

10 Lt. B sıvı bileşene veya 7,5 Lt. suya, 22.67 kg'lık A toz bileşen yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır.





LEVELVOX 505X

Çift Bileşenli Esnek
Kendinden Yayılan Akıllı Şap



Depolama

- En fazla 10 kat istifle, kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

- 22.7 Kg kraft torba, 10 litre karışım sıvısı

Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajın'da kuru ortamda 12 ay

| BARCODE | ITEM NO | TYPE |
|--------------|---------|----------|
| 643845887735 | NORMAL | 22.7 Kg |
| 643845887735 | HIZLI | 22.7 Kg. |
| 643845887773 | SH7773 | 10 Lt. |

Dikkat!

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve sıvı ilavesi yapmayınız.
- Ahşap, sunta, mdf, kontrplak , PVC ve metal yüzeylere uygulamayınız.

Teknik Özellikler

23°C ve %50 Bağıl Nem

Uygulama Bilgileri

| | |
|-----------------------|--|
| Uygulama Sıcaklığı | (+5°C) - (+35°C) |
| Karışım Oranı | 10 lt sıvı / 22.7 kg toz |
| Kap Ömrü | 20 dakika |
| İlk Priz Süresi | 15-30 dk. |
| Son Priz Süresi | 60-90 dk. |
| Kullanıma Alma Süresi | 24 saat (yapışma öncesi bekleme) |
| Tüketim | 1,5-1,7 kg/m ² (1mm. kalınlık için) |

Performans Bilgileri

| | |
|------------------------------------|---|
| Basma Mukavemeti (TS EN 13813) | ≥ 35 N/mm ² (28 gün) - C35 |
| Eğilme Mukavemeti (TS EN 13813) | ≥ 7 N/mm ² (28 gün) - F7 |
| Böhme Aşınma Direnci (TS EN 13813) | ≤ 20 cm ³ / 50 cm ² - A22 |
| Sıcaklık Dayanımı | (-30°C) - (+80°C) |
| Tehlikeli Maddeler | |
| Yangına Tepki | A1 |

Güvenlik

- Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
- Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.
- Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
- Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.
- **R38** Cildi tahriş eder.
- **R41** Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.
- **R43** Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- **S22** Tozları solumayın.
- **S24/25** Göz ve cilt temasından sakının.
- **S26** Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S37/39** Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve etiketi gösterin

•Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.,
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic . Ltd. Şti. sorumlu değildir.

VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1 42030 Karatay / KONYA / TURKEY

☎ +90 532 111 0 869 ✉ info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA

☎ +86 189 5849 3722
✉ info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

☎ +32 3 830 1016
✉ info@voxyk.com

Houston / USA

☎ +1 713 307 54 91
✉ info@voxychem.com

Florida & East Coast / USA

☎ +1 407 342 33 39
✉ info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

☎ +90 530 244 97 66
✉ info@voxyk.com

Libya / BAYDARSAN

☎ +90 532 603 01 79
✉ info@voxyk.com

France / STONE

☎ +33 6 48 065821
✉ info@voxyk.com



WhatsApp



Uyg. Video



Web Site